



SCALP DMC 73

SCALP DMC 73 odstra uje letitou špínu a ístí minerální, p edevším vápencové povrchy.

POPIS :

SCALP DMC 73 je vhodný p edevším pro hloubkové íst ní kamenných, mramorových podklad , sana ních omítek, které jsou zne íst né atmosférickými a organickými ne istotami.

VÝHODY :

Výrobek je ú inný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžit . Nedochozí k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.

VLASTNOSTI :

p ípravek je ve vodní fázi, je to hustá kapalina s tixotropními vlastnostmi (po zamíchání z ídne)

pH = 14

lehce nažloutlý gel

hustota p i 20°C = 1,23 g/cm³

chra te p ed mrazem

p ípravek je neho lavý

Spot eba : 300-600 g / m²

BALENÍ :

V 5 a 25 kg PE nádobách.

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu. SCALP DMC 73 skladujte v temperované místnosti, chra te p ed p ímým p sobením slunce a pov trnostních vliv .

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. ed ní : p ípravek nikdy ne edit, použít vždy v koncentraci a stavu, jak ho dodává výrobce.

2. doporu ené nanášení : št tcem, vále kem, kartá em s um lými vlákny, pop ípad bezvzduchovým rozprašováním.

3. zp sob použití : p ípravek p ed použitím d kladn promíchat, nanášet na suchý nebo vlhký povrch a nechat p sobit. Opláchnout tlakovou vodou – p i oplachování postupujte zezdola sm rem nahoru. V p ípad pot eby doporu ujeme zopakovat výše uvedený postup. Po íst ní povrch okamžit neutralizujte p ípravkem SCALP NDS 72, až do saturace podkladu.

4. doba p sobení : 15 až 60 minut.

5. podmínky, p i kterých lze p ípravek použít : mezi + 5°C a + 50°C. P esto doporu ujeme vyhnout se teplotním extrém m p i nanášení – m že to výrazn ovlivnit ú innost p ípravku.

íst ní ná adí : okamžit po ukon ení práce, ístou vodou.

HYGIENA A BEZPE NOST :

P ípravek je siln bazický a m že zp sobit vážné poleptání k že. P i práci je nezbytné používat ochrannou obuv, vhodné OOP pro ochranu o í, obli eje apod.

D LEŽITÉ

Protože aplikace p ípravku jsou velice po etné a odlišné, ov ení všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporu ující charakter.

Pokaždé je t eba volit konkrétní postup až na základ výsledk zkoušky nát ru na malé ploše povrchu, který má být ošet en.

Výrobce nenese odpov dnost za p ípadné škody zp sobené nevhodným použitím výrobku.



Výhradní zastoupení v R : BIOTEC a. s. , nám stí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381105, fax : +420 494 381093, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP SAS, 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavilons sous Bois - FRANCE