



VERNACRYL 30

**Víceú elová bezbarvá ochrana pro použití v interiérech a exteriérech.
V provedení matném nebo lesklém.**

POPIS :

Antigrffiti ochrana na bázi ochranného, opakovan obnovitelného filmu, sou asn chrání a hydrofobizuje. Vhodný pro hrubé podklady. P ípravek na bázi akrylové prysky ice a P.T.F.E.

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ :

Víceú elová bezbarvá ochrana pro použití v interiérech a exteriérech. Vlastnosti výrobku ho p edur ují pro použití jako ochranu na všech **nenat ených podkladech** z materiál jako : cement, kámen, beton, azbesto-cement (eternit), cihly :

- **proti graffiti** : pro povrchy hrubé, nenat ené; VERNACRYL 30 eliminuje savost podkladu, zablokuje graffiti na povrchu nát ru a uleh uje odstran ní graffiti z povrch .
- **proti zašpin ní** : VERNACRYL 30 p sobí proti usazení špíny a ne istot na ošet ených podkladech.
- **proti vlhnutí** : VERNACRYL 30 omezuje pronikání vlhkosti z vody stékající po vertikálních površích.
- **proti karbonizaci betonu** : betonové povrchy nepraskají , p ípravek zamezuje oxidaci železa a chrání p ed nep íznivými následky opakovaného mrznutí a rozmrzání betonu.

VÝHODY :

velmi jednoduchá aplikace, jednosložkový p ípravek lesklý nebo matný vzhled nem ní prodyšnost podkladu bezbarvý lak s vynikající odolností v í UV zá ení (*nežloutne*) hydrofobizuje podklad p itom nem ní jeho p vodní vzhled velmi dob e odolává pronikání graffiti (sprej m, zvýraz ova m, inkoust m ...)
uzp sobený pro použití jak v interiéru tak v exteriéru (*bez organických rozpoušt del, bez zápachu, nebo lavý*)
protokoly zkušeben CTBA (zkušební ústav pro stavebnictví), IRPA/KIK (Belgický královský institut pro um ní) a RATP (MHD m sta Pa íž).

VLASTNOSTI :

Barva : bílá, opalescen ní - **Zápach** : slabý

Hustota : 1 - **Rozpoušt dlo** : voda

Doba schnutí nát ru : pro každou vrstvu po ítejte min. 1 hodinu, podle okolní teploty.

Spot eba : dle povrchu, 100 až 200g/m²

Teplota, p í které dochází k tvorb ochranného filmu je 5°C, p í nižších teplotách p ípravek nepoužívat

HYGIENA A BEZPE NOST:

VERNACRYL 30 nijak neohrožuje zdraví lidí, kte í s p ípravkem pracují. P esto doporu ujeme chránit o í a k ží p ed kontaktem s p ípravkem. Dojde-li k pot ísn ní k že í zasažení o í VERNACRYLem 30, zasažená místa okamžit d kladn opláchn t istou vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ :

P ed použitím výrobek dob e prot epte. Nát r nanášíte na o íšt ný podklad v dobrém technickém stavu, p í teplotách podkladu mezi + 5°C až + 25°C. P ed nanesením první vrstvy nát ru doporu ujeme povrch zvlh it : sníží se spot eba p ípravku a zlepší p ílnavost ochranného filmu k povrchu.

Nát r nanášíte malí skou št tkou, vále kem nebo st íkácí pistolí, ve dvou vrstvách. Vrstvy naneste opakovan po sob v rozmezí 1 hodiny. Celý povrch musí být ošet en rovnom rn , nesmí se objevit nenat ená místa ani místa s p ebytkem ochranného filmu. Místa, kde nát r stéká z povrchu nebo kde je ochranná vrstva p íliš silná, zarovnejte št tkou nebo vále kem. Tento úkon nebude mít za následek vznik b lavých míst ani po úplném uschnutí.

ED NÍ :

1.vrstva : podle porézности povrchu používejte p ípravek ne ed ný nebo ho na e te vodou (max. 10%)

2. vrstva : nanášíte pouze ne ed ný p ípravek
Poznámka : pro co nejp esn jší odhad spot eby p ípravku a za ú elem stanovení z ed ní nát ru v první vrstv je ú elné odzkoušet p ípravek na malé ásti povrchu, který se chystáte ošet it.

ODSTRAN NÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI :

Bu horkou tlakovou vodou (90°C, 90 bar) nebo p ípravkem SCALPEX NW nebo SCALP ANTI-GRAFFITI 49 a studenou tlakovou vodou. V obou p ípadech spole n s graffiti se odstraní í 1 vrstva ochranného nát ru. Pro zaru ení spolehlivé anti-graffiti ochrany je t eba tuto vrstvu znovu nanést..

SKLADOVÁNÍ :

Výrobek lze skladovat ve v trané, vyh ívané místnosti 1 rok v p vodním obalu. **Chra te p ed mrazem.**

BALENÍ :

Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, o obsahu 5 kg a 20 kg

NÁ ADÍ :

Vále ek volte dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Použité ná adí umyjte vodou.

D LEŽITÉ

Protože aplikace p ípravku jsou velice po etné a odlišné, ov ení všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporu ující charakter.

Pokaždé je t eba volit konkrétní postup až na základ výsledk zkoušky nát ru na malé ploše povrchu, který má být ošet en.

Výrobce nenese odpov dnost za p ípadné škody zp sobené nevhodným použitím výrobku.

Výhradní zastoupení v R : BIOTEC a. s. , Nám stí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381105, fax : +420 494 381093, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP S.A., 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavillons sous Bois - FRANCE